



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Fiche Technique Badigeon

DESCRIPTION

La couche grainée de Badigeon de 1 – 3 mm est résistante aux intempéries, ne contient que des liants exempts de ciment et laisse apparaître la structure de la maçonnerie. Respirant et régulateur d'humidité. La méthode d'application à la brosse contribue à définir l'aspect. Le niveau d'absorption du support contribue à déterminer la nuance de la teinte dans la couche de Badigeon. Rapidement après l'application de la première couche, une deuxième couche diluée est appliquée, afin d'éviter la formation de blocs.

EMBALLAGES

Les pigments sont vendus séparément en paquets de 400 g (1 paquet par 25 kg de poudre = 1,6% pigmentation). Un supplément de pigment (jusqu'à 6,4%) peut être ajouté pour une teinte "plus profonde, plus intense".

SURFACE

Supports minéraux absorbants, propres et exempts d'éléments antiadhérents. Humecter éventuellement le support de façon égale ; un support saturé provoque une adhérence moins bonne.

PRÉPARATION

Mélangez d'abord le pigment dans 8 litres d'eau. Ajoutez ensuite la poudre et mélangez jusqu'à obtention d'une masse homogène. Ajoutez éventuellement de l'eau, en fonction des circonstances. Si nécessaire, mélangez de temps à autre ou ajoutez un peu d'eau et mélangez à nouveau.

FINITION

Pour combattre l'encrassement dû à la croissance d'algues ou de mousse, ou l'assombrissement par la pluie, appliquez BadigeonProtect. BadigeonProtect est un hydrofuge de haute qualité à base de silane-siloxane et de copolymère.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de fourniture	Poudre grise	Séchage	1-5 heures : dépendant les circonstances
pH	10 à 11	Durcissement	Durcissement à coeur après 2 à 3 mois par carbonatation
Eau	0,35 - 0,45 litre/kg, en fonction de la technique d'emploi, si nécessaire ajouter de l'eau	Température	Temp. environnante et du support entre 8 et 25° C
Nombre de couches	1-2 en fonction du support	Conservation	Min. 1/2 an : sec, dans un emballage fermé
Consommation	0,5 - 1 kg de poudre sèche/m ² /couche. La consommation dépend du support et l'épaisseur	Temps ouvert	2-3 h, si nécessaire, remuez le mélange pendant l'application
Adhérence	> 2N/mm ²	Outils	Brosse rectangulaire, machine à projeter (finir à la brosse)
		Nettoyage	À l'eau

PRÉCAUTIONS

Mélanger le Badigeon à l'air libre ou dans un espace bien ventilé. Badigeon est un produit fortement alcalin. Porter des gants et des vêtements de protection, ainsi que des protections des yeux et du corps. DANGER: peut provoquer des lésions oculaires sérieuses. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer prudemment à l'eau pendant quelques minutes. Si possible, enlever les lentilles de contact. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin. AVERTISSEMENT: provoque l'irritation de la peau. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment avec de l'eau et du savon. Peut provoquer l'irritation des voies respiratoires. Éviter l'inhalation de la poussière issue de la matière. APRÈS INHALATION: emmener la personne à l'air frais et veiller à ce qu'elle puisse respirer facilement. Tenir hors de portée des enfants.

REMARQUE

Stoopen & Meeûs assume la responsabilité de la qualité de ses produits, mais aucune responsabilité en rapport avec leur application. Avant utilisation, toujours consulter la fiche technique sur le site web.

E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55

Stoopen & Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

Rev. : 12/08/2018

www.stoopen-meeus.com