



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Fiche Technique Crustal 44

DESCRIPTION

Crustal 44 est une finition murale hautement décorative et polyvalente, qui s'applique très facilement. Avec CrustalMono, il est possible d'obtenir un plâtre relativement lisse mat comme de la craie, mais aussi de créer un aspect brut naturel. Pour plus de profondeur, CrustalAccent apporte ensuite encore des nuances de couleurs plus ou moins subtiles. Le temps de séchage lent permet de travailler sans hâte à une véritable décoration murale, qui est de plus résistante aux chocs. Ainsi, Crustal offre une solution parfaite, qui permet de combiner chaque style avec des éléments organiques bruts.

EMBALLAGES

Crustal en emballages de 16 kg peut être mélangé avec 1 à 3 emballages de 400 g de pigment (2,5 – 7,5% de pigment) ; tous les pigments peuvent être mélangés entre eux. Mélanger le pigment dans au moins 1 litre d'eau, avant d'ajouter la poudre Crustal. Mélanger 3-5 min. mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une substance crémeuse homogène. Ajouter éventuellement plus d'eau, en fonction de la technique d'emploi. Si nécessaire, mélanger pendant l'emploi ou ajouter un peu d'eau et mélanger à nouveau. La quantité d'eau de préparation et l'épaisseur de couche déterminent ensemble le temps de travail sur le mur.

SURFACE

Appliquer StucPrimer pour une application et une adhérence optimales. Ensuite, appliquer à la spatule une couche de Crustal. Après la prise, une structure peut être réalisée à l'aide d'une brosse Crustal ou d'un autre outil. L'application de CrustalAccent est une opération supplémentaire avec du pigment dilué dans de l'eau, qui est ensuite fixé au moyen de CrustalFix. Après séchage, humecter la surface avec de l'eau à laquelle sont ajoutés 0,5% de CrustalDispers (0,5% = 80ml/16 L), pour réduire la porosité. Ensuite ajouter à l'eau additionnée de 0,5 % de CrustalDispers 1 à 5% de pigment à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'une éponge, jusqu'à l'obtention des nuances souhaitées. Après séchage, appliquer au rouleau une couche égale de CrustalFix, ce qui ne modifiera pas l'aspect final.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de fourniture	Poudre blanche
Support	Support intérieur solide et stable, exempt de couches non adhérentes
pH	12 à 13
Eau	± 0,25 litre / kg, en fonction de la technique d'emploi ; si nécessaire ajouter de l'eau
Nombre de couches	1-2 couches, en fonction du support et de l'aspect souhaité
Consommation	± 1,5 kg/m ² , en fonction de la technique d'emploi
Adhérence	Très bonne adhérence sur StucPrimer

Séchage	De 2 à 4 heures
Durcissement	Dur à coeur après une semaine
Température	Température environnante et du support entre 8 et 25° C
Conservation	Au sec et dans l'emballage fermé: au moins 1 an
Temps ouvert	Après fabrication, le produit peut épaissir légèrement mais peut toujours être à nouveau mélangé et travaillé des semaines durant
Outils	Spatule inox, brosse Crustal, etc...
Nettoyage	À l'eau

PRÉCAUTIONS

Mélanger Crustal à l'air libre ou dans un espace bien ventilé. Crustal est un produit fortement alcalin. Porter des gants et des vêtements de protection, ainsi que des protections des yeux et du corps. DANGER: peut provoquer des lésions oculaires sérieuses. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer prudemment à l'eau pendant quelques minutes. Si possible, enlever les lentilles de contact. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin. AVERTISSEMENT: provoque l'irritation de la peau. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment avec de l'eau et du savon. Peut provoquer l'irritation des voies respiratoires. Éviter l'inhalation de la poussière issue de la matière. APRÈS INHALATION: emmener la personne à l'air frais et veiller à ce qu'elle puisse respirer facilement. Tenir hors de portée des enfants.

REMARQUE

Stoopen & Meeûs assume la responsabilité de la qualité de ses produits, mais aucune responsabilité en rapport avec leur application. Avant utilisation, toujours consulter la fiche technique sur le site web.

E: info@stoopen-meeus.com

T: +32 (0)3 825 00 55

Stoopen & Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

Rev. : 12/08/2018

www.stoopen-meeus.com