



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Fiche Technique CrustalFix

DESCRIPTION

CrustalFix est utilisé pour fixer les pigments employés dans CrustalAccent.

Après séchage de Crustal, humidifier la surface avec de l'eau, dont ajouté 0,5 % CrustalDispers, afin de réduire l'absorption. Mélanger de l'eau avec 0,5% CrustalDispers. Ensuite y ajouter 1 à 5% de pigment et appliquer avec un rouleau, une brosse ou une éponge jusqu'à ce que les nuances souhaitées apparaissent. Après durcissement, appliquer une couche mince uniforme de CrustalFix avec un rouleau ; cette opération ne modifiera pas l'aspect final. Éviter l'application trop abondante de CrustalFix, afin d'éviter les résidus de séchage sur les parties plus profondes.

CrustalFix fixera les pigments, mais n'offre pas de protection contre les taches ou l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de fourniture	Dispersion acrylique	Température	Température environnante et du support entre 8 et 25°C
Nombre de couches	Dans la plupart des cas, une couche mince uniforme suffit	Conservation	Minimum 1 an en emballage fermé. Agiter avant l'emploi
Consommation	15 à 20 m ² /L, en fonction de la technique d'emploi	Outil	Rouleau
Séchage	Jusqu'à 1 heure	Nettoyage	À l'eau

PRÉCAUTIONS

Utiliser CrustalFix dans un espace bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer prudemment à l'eau pendant quelques minutes. Si possible, enlever les lentilles de contact. Continuer de rincer.

Tenir hors de portée des enfants.

REMARQUE

Stoopen & Meeûs assume la responsabilité de la qualité de ses produits, mais aucune responsabilité en rapport avec leur application. Avant utilisation, toujours consulter la fiche technique sur le site web.

E: info@stoopen-meeus.com

T: +32 (0)3 825 00 55

Stoopen & Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

Rev. : 12/08/2018

www.stoopen-meeus.com