



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Technische Fiche KaleiProtect

BESCHRIJVING

Hoogwaardige hydrofuge op basis van silaan-siloxaan en copolymeer. Speciaal ontwikkeld voor het langdurig hydrofoberen van Kalei waardoor deze niet meer verdonkert door wateropname via regen. Vermindert tevens mos- en algen groei. Ook werkzaam op andere minerale bouwmaterialen zoals o.a. baksteen, beton,...

TOEPASSING

KaleiProtect kan 48u na volledig uitdrogen aangebracht worden. KaleiProtect wordt egaal aangebracht, waarbij zorg wordt gedragen niet te veel aan te brengen in de (verticale) voegen, zodat het mooi kan intrekken. In geval van opstijgend vocht of andere vochtindringing (horizontale vlakken, barsten,...) zal KaleiProtect het uitdrogen vertragen waarbij het risico op verkleuring en vorstschade kan toenemen

TECHNISCHE KENMERKEN

Leveringsvorm	Witte pasta
Dichtheid	± 0,95 g/cm ³ Werkzame stof: ca. 30%
Verwerking	Invloed op kleur: zeer lichte verdonkering. Overschilderbaar: met water- en solvent gebaseerde verfsystemen
Levensduur	Levensduur: min. 5-10 jaar. Alkali- en UV bestendig, dringt diep in. Na aanbrengen blijft de Kalei waterdampdoorlaatbaar
Aantal lagen	1-2 lagen naargelang ondergrond en het gewenste uitzicht

Verbruik	200 g/m ² in 1 laag. Er kan indien nodig nadien nog een extra laag aangebracht worden
Droogtijd	24 uur
Temperatuur	Omgeving- en ondergrond-temperatuur tussen 8 en 25°C
Opslag	Koel en vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	Min. 1 jaar: droog, in gesloten verpakking
Gereedschap	Kwast, roller of airless apparatuur
Reiniging	Water

VOORZORGSMATREGELEN

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

OPMERKING

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.

E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 28/08/2018

Stoopen & Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

www.stoopen-meeus.com