



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Technische Fiche KalkStucco

BESCHRIJVING

Genuanceerde kalkpleister, bijzonder geschikt voor allerlei decoratieve spateltechnieken. KalkStucco geeft een brede waaier aan mogelijkheden van redelijk glad egaal mat tot een vrij genuanceerde glanspleister. Indien gewenst kan KalkStucco zelfs heel licht gestructureerd gezet worden. Deze milieuvriendelijke minerale KalkStucco heeft een hoge waterdampdoorlaatbaarheid, goede duurzaamheid en voorkomt schimmelvorming.

VERPAKKING

De pigmenten worden apart verkocht in verpakkingen van 400 g (1 verpakking per 8 kg poeder = 5% pigmentatie) er kan 5% tot 15% toegevoegd worden voor een 'diepe, intense' kleur.

ONDERGROND

Binnen op alle minerale ondergronden, maar ook oude, alkalibestendige verflagen, MDF, metaal, etc. indien de ondergrond voldoende stabiel is. Indien de ondergrond een verschillende inzuiging heeft, moet de alkalibestendige UniWallPrimer geplaatst worden om kleurverschillen te voorkomen.

AANMAKEN

Meng eerst het pigment in 7,2 L water, stevig mengen. Nadien het poeder geleidelijk toevoegen, en mengen. De KalkStucco dient 5 tot 8 minuten mechanisch gemengd worden tot een gladde homogene substantie. Maak steeds voldoende KalkStucco aan voor het afwerken van minstens één laag op de volledige muur. Indien mogelijk kan de KalkStucco 1 dag eerder aangemaakt worden met 110% water, na min. 12 uur wachten is dit ingedikt tot een spatelbare massa. De grotere hoeveelheid water maakt een nog betere menging mogelijk en verlengt de open tijd tijdens het verwerken.

AFWERKING

KalkStucco kan beschermd worden tegen vocht, vlekken en intensieve belasting door afwerking met UniWallVernis. Opgelet, elke afwerking heeft invloed op de kleur en dient met een rol aangebracht te worden.

TECHNISCHE KENMERKEN

Leveringsvorm	Wit poeder
pH	11 à 12
Aanmaakwater	0.9 liter/kg, afhankelijk van de ondergrond, techniek en pigmentatie
Aantal lagen	1-2 lagen naargelang ondergrond en het gewenste uitzicht
Verbruik	Stucco : 2,5-5 kg droog poeder/10m ² per laag. Verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond en laagdikte
Hechting	Goede hechting op diverse ondergronden
Droogtijd	1-5 uur: afhankelijk van de omstandigheden.

	Onmiddellijk na drogen kan extra laag aangebracht worden.
Uithardingstijd	Uitgehard na 2-3 maanden door carbonatie
Temperatuur	Omgeving- en ondergrond-temperatuur tussen 8 en 25°C
Houdbaarheid	Min. 1 jaar: droog, in gesloten verpakking. Min. 1 maand gemengd met water
Verwerkingstijd	KalkStucco kan iets indikken. Steeds opnieuw mengbaar en wekenlang verwerkbaar
Gereedschap	Inox mes
Reiniging	Water

VOORZORGSMAATREGELEN

KalkStucco mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte. KalkStucco is een sterk alkalisch product. Beschermende handschoenen/kleding/oog en gelaatsbescherming dragen. GEVAAR: Veroorzaakt ernstig oogletsel. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inademing van stof vermijden. NA INADEMING: De persoon in frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Buiten bereik van kinderen houden.

OPMERKING

Stoop en Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.

E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 29/08/2018

Stoop en Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

www.stoopen-meeus.com