



since 1894 by

**STOOPEN & meeûs**

## Technische Fiche Kalkverf

### BESCHRIJVING

Genuanceerde kalkmatte verf in poeder, bijzonder geschikt voor allerlei decoratieve schildertechnieken en renovaties van oude gebouwen. Deze milieuvriendelijke minerale verf heeft een hoge waterdampdoorlaatbaarheid, goede buitenduurzaamheid en voorkomt schimmelvorming. Indien u de Kalkverf 24u laat indikken na mengen, kan u deze als KalkStucco verwerken in een 2 lagen systeem.

### VERPAKKING

De pigmenten worden apart verkocht in verpakkingen van 400 g (1 verpakking per 8 kg poeder = 5% pigmentatie) er kan 5% tot 15% toegevoegd worden voor een 'diepe, intense' kleur.

### ONDERGROND

Binnen op alle minerale ondergronden, maar ook oude, alkalibestendige verflagen, hout, MDF, metaal, etc. indien de ondergrond voldoende stabiel is. Indien de ondergrond een verschillende inzuiging heeft, moet de alkalibestendige UniWallPrimer geplaatst worden om kleurverschillen te voorkomen. Buiten uitsluitend op minerale, zuigende ondergronden, schoon en vrij van vetten. Min. 72u beschermen tegen regen.

### AANMAKEN

Meng eerst het pigment in 8 L water, stevig mengen. Nadien het poeder geleidelijk toevoegen, en mengen. De Kalkverf dient 3 tot 5 minuten mechanisch gemengd worden tot een gladde homogene substantie. Maak steeds voldoende verf aan voor het schilderen van minstens één laag op de volledige muur. Indien nodig tussentijds oproeren of een beetje water toevoegen en opnieuw mengen, maar opletten voor kleurverschillen door verdunnen of extra mengen.

### AFWERKING

Kalkverf en KalkStucco kunnen beschermd worden tegen vocht, vlekken en intensieve belasting door afwerking met UniWallVernis. Opgelet, elke afwerking heeft invloed op de kleur en dient met een rol aangebracht te worden.

### TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Leveringsvorm</b>	Wit poeder
<b>pH</b>	11 à 12
<b>Aanmaakwater</b>	1,0- 1,2 liter/kg, afhankelijk van de ondergrond, techniek en pigmentatie
<b>Aantal lagen</b>	1-2 lagen naargelang ondergrond en het gewenste uitzicht
<b>Verbruik</b>	Geborsteld : 1-2 kg droog poeder/10m <sup>2</sup> per laag. Stucco : 2,5- 5 kg droog poeder/10m <sup>2</sup> per laag. Verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond en laagdikte
<b>Hechting</b>	Goede hechting op diverse ondergronden

<b>Droogtijd</b>	1-5 uur: afhankelijk van de omstandigheden. Onmiddellijk na drogen overschilderbaar
<b>Uithardingstijd</b>	Uitgehard na 2-3 maanden door carbonatie
<b>Temperatuur</b>	Omgeving- en ondergrond-temperatuur tussen 8 en 25°C
<b>Houdbaarheid</b>	Min. 1 jaar: droog, in gesloten verpakking. Min. 1 maand gemengd met water
<b>Verwerkingstijd</b>	De Kalkverf kan iets indikken. Steeds opnieuw mengbaar en wekenlang verwerkbaar
<b>Gereedschap</b>	Blokborstel, inox mes, airless
<b>Reiniging</b>	Water

### VOORZORGSMAATREGELEN

Kalkverf mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte. Kalkverf is een sterk alkalisch product. Beschermende handschoenen/kleding/oog en gelaatsbescherming dragen. GEVAAR: Veroorzaakt ernstig oogletsel. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inademing van stof vermijden. NA INADEMING: De persoon in frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Buiten bereik van kinderen houden.

### OPMERKING

*Stoop en Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.*

E: [info@stoopen-meeus.com](mailto:info@stoopen-meeus.com)

T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 09/04/2019

Stoop en Meeûs nv  
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium  
VAT: BE 0450 824 623

[www.stoopen-meeus.com](http://www.stoopen-meeus.com)