



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

## Fiche Technique Peinture à l'Argile

### DESCRIPTION

Peinture mate peu nuancée, particulièrement indiquée pour toutes sortes de techniques décoratives de mise en peinture et pour la rénovation de bâtiments anciens. Cette peinture minérale en poudre respectueuse de l'environnement ne contient pas de conservateurs, offre une perméabilité à la vapeur d'eau très élevée, s'applique rapidement et simplement et est 100% réversible. Si vous confectionnez la Peinture à l'Argile avec moins d'eau, vous pouvez l'appliquer en couche mince comme Stucco, ce qui permet de laisser se fondre entre elles plusieurs couches de teintes différentes, cela rend possible des techniques décoratives uniques.

### EMBALLAGES

Les pigments sont vendus séparément dans des emballages de 400 g (1 emb. par 8 kg de poudre = 5% de pigmentation). On peut ajouter de 5% à 30%, pour une teinte "plus profonde, plus intense".

### SURFACE

À l'intérieur sur tous les supports minéraux, mais aussi sur d'anciennes couches de peinture, sur bois, MDF, métal, etc...si le support est suffisamment stable. Si le support présente des différences d'absorption, appliquez UniWallPrimer, couche de fond résistante aux alcalis, pour éviter les différences de couleurs. Attention! Ne jamais appliquer dans des espaces humides ou sur murs humides.

### PRÉPARATION

Mélangez d'abord le pigment dans 12 L d'eau, en mélangeant vigoureusement. Ajoutez progressivement la poudre et mélangez immédiatement. La Peinture à l'Argile doit être mélangée mécaniquement de 3 à 5 min. au minimum jusqu'à obtention d'une substance lisse et homogène. Fabriquez toujours assez de peinture pour l'application d'au moins une couche sur la totalité du mur. Si nécessaire, mélangez de temps à autre ou ajoutez un peu d'eau et mélangez à nouveau. Soyez attentif aux différences de teinte dues à la dilution ou au mélange supplémentaire.

### FINITION

La Peinture ou le Stucco à l'Argile peuvent être protégés contre l'humidité, les taches et l'usure intensive au moyen d'une finition avec UniWallVernis. Attention: toute finition a une influence sur la teinte finale et doit être appliquée au rouleau.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Mode de fourniture</b>	Poudre blanche
<b>pH</b>	6,5
<b>Eau</b>	À la brosse 1,65 L/kg. Spatule 1,0 - 1,2 L/kg en fonction du support, la technique appliquée et la pigmentation. <b>Attention: le total de 8kg peut pas être mélangé dans l'emballage fourni</b>
<b>Nombre de couches</b>	2-3 couches en fonction du support et de l'aspect désiré
<b>Consommation</b>	À la brosse: 0,7 - 1,0 kg de poudre sèche/10 m <sup>2</sup> par couche. Stucco: 1 - 2 kg de poudre sèche/10 m <sup>2</sup> par couche. La consommation dépend du support et l'épaisseur
<b>Adhérence</b>	Très bonne adhérence sur différents supports

<b>Séchage</b>	1-3 heures: dépendant les circonstances. Recouvrable immédiatement après séchage
<b>Durcissement</b>	Totalement durcie après séchage, mais durablement soluble à l'eau
<b>Température</b>	Temp. environnante et du support entre 8 et 25° C
<b>Conservation</b>	Min. 1 an: sec, dans un emballage fermé. Min. 1 mois après dissolution dans l'eau
<b>Temps ouvert</b>	La Peinture à l'Argile peut légèrement épaissir. Elle peut toujours à nouveau être mélangée et travaillée pendant plusieurs jours
<b>Outils</b>	Brosse rectangulaire, spatule inox ou plastique, rouleau feutre 5mm, pompe airless
<b>Nettoyage</b>	À l'eau

### PRÉCAUTIONS

Mélanger la Peinture à l'Argile à l'air libre ou dans un espace bien ventilé. Éviter l'inhalation de la poussière issue de la matière. Le produit est pratiquement pH neutre et donc très doux pour les mains. Tenir hors de portée des enfants.

### REMARQUE

*Stoopen & Meeûs assume la responsabilité de la qualité de ses produits, mais aucune responsabilité en rapport avec leur application. Avant utilisation, toujours consulter la fiche technique sur le site web.*

E: [info@stoopen-meeus.com](mailto:info@stoopen-meeus.com)

T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 28/08/2018

Stoopen & Meeûs nv  
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium  
VAT: BE 0450 824 623

[www.stoopen-meeus.com](http://www.stoopen-meeus.com)