



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Fiche Technique Peinture à la Chaux

DESCRIPTION

Peinture à la Chaux nuancée en poudre, extra mate, particulièrement indiquée pour toutes sortes de techniques décoratives de mise en peinture et pour la rénovation de bâtiments anciens. Cette peinture minérale respectueuse de l'environnement laisse traverser la vapeur d'eau, possède une bonne résistance extérieure et prévient la formation de moisissures. Si vous laissez s'épaissir cette Peinture à la Chaux pendant 24 h. après mélange, vous pouvez appliquer ce Stucco à la Chaux dans un système deux couches.

EMBALLAGES

Les pigments sont vendus séparément dans des emballages de 400 g (1 emb. par 8 kg de poudre = 5% de pigmentation). On peut ajouter de 5% à 15%, pour une teinte "plus profonde, plus intense".

SURFACE

À l'intérieur sur tous les supports minéraux, mais aussi sur d'anciennes couches de peinture résistantes aux alcalis, sur bois, MDF, métal, etc... si le support est suffisamment stable. Si le support présente des différences d'absorption, appliquez UniWallPrimer, couche de fond résistante aux alcalis, pour éviter les différences de teintes. À l'extérieur, uniquement sur supports minéraux absorbants, propres et exempts de graisses. Protéger de la pluie pendant minimum 72 heures.

PRÉPARATION

Verser jusqu'à 8 L d'eau dans le seau. Ajouter le pigment et bien mélanger mécaniquement. Ensuite, ajouter graduellement la poudre et puis tout mélanger. La Peinture à la Chaux doit être mélangée pendant 3 à 5 min. mécaniquement pour obtenir une masse homogène et lisse. Veillez à préparer la peinture en quantité suffisante pour l'application d'une couche sur toute la surface. Si nécessaire, remuer de temps en temps ou ajouter un peu d'eau et mélanger à nouveau. Attention: des différences de couleur peuvent apparaître en diluant ou en remélangant.

FINITION

La Peinture à la Chaux et le Stucco à la Chaux peuvent être protégés de l'humidité et d'une usure intensive au moyen d'une couche d'UniWallVernis. Attention: toute finition a une influence sur la teinte finale et doit être appliquée au rouleau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de fourniture	Poudre blanche	Durcissement	A coeur après 2-3 mois par carbonisation
pH	11 à 12	Température	Temp. environnante et du support entre 8 et 25° C
Eau	1,0 - 1,2 L/kg, en fonction du support, la technique appliquée et la pigmentation	Conservation	Min. 1 an: sec, dans un emballage fermé. Min. 1 mois après dissolution dans l'eau
Nombre de couches	1-2 en fonction du support et de l'aspect désiré	Temps ouvert	La Peinture à la Chaux peut légèrement épaissir. Elle peut toujours à nouveau être mélangée et travaillée pendant plusieurs semaines
Consommation	À la brosse: 1 - 2 kg de poudre sèche /10 m ² par couche. Stucco: 2,5 - 5 kg de poudre sèche /10 m ² par couche. La consommation dépend du support et l'épaisseur	Outils	Brosse rectangulaire, spatule inox ou rouleau
Adhérence	Bonne adhérence sur différents supports	Nettoyage	À l'eau
Séchage	1-5 heures: dépendant les circonstances. Recouvrable immédiatement après séchage		

PRÉCAUTIONS

Mélanger le produit à l'air libre ou dans un espace bien ventilé. Peinture à la Chaux est un produit fortement alcalin. Porter des gants et des vêtements de protection, ainsi que des protections des yeux, du visage et du corps. DANGER: peut provoquer des lésions oculaires sérieuses. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer prudemment à l'eau pendant quelques minutes. Si possible, enlever les lentilles de contact. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin. AVERTISSEMENT: provoque l'irritation de la peau. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment avec de l'eau et du savon. Peut provoquer l'irritation des voies respiratoires. Éviter l'inhalation de la poussière issue de la matière. APRÈS INHALATION: emmener la personne à l'air frais et veiller à ce qu'elle puisse respirer facilement. Tenir hors de portée des enfants.

REMARQUE

Stoopen & Meeûs assume la responsabilité de la qualité de ses produits, mais aucune responsabilité en rapport avec leur application. Avant utilisation, toujours consulter la fiche technique sur le site web.

E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55

Stoopen & Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

Rev. : 09/04/2019

www.stoopen-meeus.com