



since 1894 by

**STOOPEN & meeûs**

## Technische Fiche Roestique

### BESCHRIJVING

Roestique is een decoratieve roesttechniek op basis van ijzerpoeder, voor het afwerken van wanden en decoratieve objecten, niet geschikt voor vloeren of werkbladen. Na het aanbrengen van een laag Roestique wordt het roesten geactiveerd met een traag drogende activator. Deze activator moet slechts 1 x aangebracht worden. Roestique is na 24u veegvast en dient niet verder afgewerkt te worden.

### VERPAKKING

Roestique is verpakt in een emmer van 3 kg, goed voor 3 tot 3,5 m<sup>2</sup>.

### ONDERGROND

Ondergrond moet schoon en vrij van vetten en scheidende lagen zijn. De ondergrond eerst voorzien van een laag StucPrimer. Dit isoleert de ondergrond, garandeert een betere hechting en vermindert de kans op uitzakken van de pasta na activatie.

### VERWERKING

Roestique is kant en klaar voor gebruik. Eventuele geoxideerde toplaag in de emmer kan omgeroerd worden en mee verwerkt worden. Deze groffere delen kunnen de authenticiteit van de roesttechniek verhogen door de oneffenheden die gecreëerd worden. Eerst wordt de ondergrond voorbereid met 1 laag StucPrimer (droogtijd ± 1 uur), nadien de activator mengen. Roestique wordt met een plastic spaan dun aangebracht (0,8 - 1 kg/m<sup>2</sup>), dikkere lagen verhogen het risico op afschuiven bij activeren, te dunne lagen drogen te snel uit. Onmiddellijk na het aanbrengen van Roestique (binnen de 10 min.) wordt het natte oppervlak geactiveerd met de activator. De activator wordt kriskras met een borstel, rol aangebracht. Hoe dikker de activator wordt aangebracht, hoe groter de kans dat bepaalde delen achteraf een beetje glans vertonen. Nadat de eerste roestkleur verschijnt kan het oppervlak eventueel nog heel licht glad gestreken worden, indien nodig wat extra activator gebruiken. De combinatie van laagdiktes van pasta en activator bepaalt mee het resultaat. Vanaf een bepaalde dikte kan na activatie de pasta iets uitzakken op verticale ondergronden, wat reliëf brengt en de authenticiteit kan verhogen. Op horizontale delen en bij een dunne laag activator, opletten dat het borstelen van de activator geen borsteleffect in de roest veroorzaakt. Na activeren wordt de groen-grijze kleur direct bruin en bij het drogen (2 - 5 uur) verschijnt de finale geel-oranje-bruine roestkleur. Na 24 u drogen is Roestique volledig uitgehard en veegvast. In een vochtige omgeving kan de kleur eventueel nog veranderen. Vermijd intensief contact, waarna de Roestique niet langer veegvast zou kunnen zijn. Na drogen eventueel licht opschuren met een schuur spons en water. Dit gaat de kleur iets verdonkeren en kan eventuele glanzende vlekken wat verminderen (het is aangewezen om dit vooraf even te testen).

### TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Leveringsvorm</b>	Grijze pasta (lichte groen/bruin/zwarte verkleuring bij contact met lucht is normaal)	<b>Reiniging</b>	Water
<b>Verbruik</b>	0,8 - 1 kg/m <sup>2</sup> , in 1 laag aan te brengen	<b>Activator</b>	Los het bijgevoegde poeder (10g) op in 400 ml water, nadien onder voortdurend roeren 25 ml zoutzuur toevoegen. De activator enkele keren goed mengen gedurende 15 min., nadien klaar voor gebruik.
<b>Soortelijk gewicht</b>	1,15 kg / liter		
<b>Houdbaarheid</b>	In gesloten verpakking, min. houdbaarheid tot: zie deksel		

### VOORZORGSMATREGELEN ACTIVATOR

De activator is een zuur product. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. GEVAAR: Veroorzaakt ernstig oogletsel. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Buiten het bereik van kinderen houden.

### OPMERKING

*Stoop en Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.*

E: [info@stoopen-meeus.com](mailto:info@stoopen-meeus.com)  
T: +32 (0)3 825 00 55

Stoop en Meeûs nv  
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium  
VAT: BE 0450 824 623

Rev. : 12/08/2018

[www.stoopen-meeus.com](http://www.stoopen-meeus.com)