



since 1894 by

**STOOPEN & meeûs**

## Technische Fiche Stuc Granito

### BESCHRIJVING

Stuc Granito is toepasbaar op elke stevige, stabiele en egale ondergrond binnen.

### VERPAKKING

De pigmenten worden apart verkocht in verpakkingen van 400 g (1 verpakking per 16 kg poeder = 2,5% pigmentatie); er kan 2,5% tot 7,5% toegevoegd worden voor een 'diepe, intense' kleur.

### ONDERGROND

Binnen op alle stabiele minerale ondergronden, maar ook op tegels, MDF, werkbladen, sanitaire vormen, etc. Stuc Granito kan in combinatie met vloerverwarming gebruikt worden. Steeds StucPrimer aan brengen voor optimale hechting en verwerkbaarheid. In natte ruimten zoals een douche steeds een waterkerende laag aanbrengen zoals voorgeschreven in natte ruimtes (WTCB TV 227 - 237), bij voorkeur een afdichting op basis van cement. Indien nodig technisch advies vragen voor de ondergrond voorbereiding.

### AANMAKEN

Meng eerst het pigment in 5 L water. Daarna product toevoegen en mengen tot een homogene massa. Eventueel extra water toevoegen afhankelijk van de techniek. Steeds voldoende Stuc aanmaken voor het plaatsen van de afwerklaag over het volledige oppervlak. Indien nodig tussentijds oproeren of een beetje water toevoegen en opnieuw mengen. In de eindlaag consequent dezelfde hoeveelheid water gebruiken voor het totale oppervlak.

### AFWERKING

Stuc Granito dient afgewerkt te worden op alle oppervlaktes die in contact kunnen komen met vocht en/of vlekken. Permanent stilstaand water kan zorgen voor risico op vlekken. Zolang de Stuc niet beschermd is, alle contact met vocht vermijden. Afwerken met StucHardWaxOil volstaat voor vloeren in woonkamers, slaapkamers... Het aanbrengen van StucVernisPU biedt een nog betere bescherming tegen vlekken, krassen en vocht. De afwerking kan een invloed hebben op de kleur.

### TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Leveringsvorm</b>	Wit poeder	<b>Droogtijd</b>	2 - 6 uur: afhankelijk van de omstandigheden – nat in nat: ½ - 1 uur tussentijd
<b>pH</b>	12 à 13	<b>Uithardingstijd</b>	Volledig uitgehard na 1 week, beloopbaar 24 u na uitdrogen
<b>Aanmaakwater</b>	± 0,3 L / kg, afhankelijk van de techniek, indien nodig extra water toevoegen	<b>Temperatuur</b>	Omgeving- en ondergrond-temperatuur tussen 8 en 25°C
<b>Aantal lagen</b>	2 - 3 lagen naargelang de ondergrond	<b>Houdbaarheid</b>	Min. 1 jaar: droog, in gesloten verpakking
<b>Verbruik</b>	± 1,5 kg/m <sup>2</sup> voor ± 1,5 mm laagdikte in 2 lagen. Verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond en laagdikte	<b>Verwerkingstijd</b>	3 - 4 uur, eventueel tussentijds oproeren
<b>Hechting</b>	Zeer goede hechting op StucPrimer	<b>Gereedschap</b>	Inox mes
		<b>Reiniging</b>	Water

### VOORZORGSMATREGELEN

Stuc mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte. Stuc is een sterk alkalisch product. Beschermende handschoenen/kleding/ oog en gelaatsbescherming dragen. GEVAAR: Veroorzaakt ernstig oogletsel. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inademing van stof vermijden. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Buiten het bereik van kinderen houden.

### OPMERKING

*Stoop en Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.*

E: [info@stoopen-meeus.com](mailto:info@stoopen-meeus.com)

T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 28/08/2018

Stoop en Meeûs nv  
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium  
VAT: BE 0450 824 623

[www.stoopen-meeus.com](http://www.stoopen-meeus.com)