



since 1894 by

**STOOPEN & meeûs**

## Technische Fiche StucResinPU

### BESCHRIJVING

Transparante, water gedragen matte 2K polyurethaan vernis voor binnen en buiten om StucResin te beschermen. Beschermt door goede chemische bestendigheid de StucResin tegen de meeste huishoudelijke vlekken. Hoge UV bestendigheid.

### ONDERGROND

In normale omstandigheden kan StucResin na 16 - 24u afgewerkt worden. StucResin kan licht opgeschuurd worden met korrel 60 of hoger om kleine oneffenheden te verwijderen.

### TOEPASSING

StucResinPU egaal aanbrengen met rol of spatel. Tussentijd tussen lagen steeds respecteren. Hiervoor heeft buiten 1 gespatelde laag de voorkeur op 2 geborstelde lagen. StucResinPU heeft weinig of geen invloed op de kleur en verhoogt de glans een beetje. Ruw geplaatste StucResin wordt beter niet afgewerkt met een gespatelde laag StucResinPU om droogresten te voorkomen.

### TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Leveringsvorm</b>	2K, comp. A witte vloeistof, comp. B transparante vloeistof	<b>Uithardingstijd</b>	Volledig uitgehard na 1 week, beloopbaar 24u na uitdrogen
<b>Mengverhouding</b>	Comp. A 100 delen + comp. B 15 delen	<b>Hechting</b>	Hechting op beton > 1,5 MPa (ASTM D4541)
<b>Vaste stof</b>	65 - 70% (ASTM D2369)(A+B+C)	<b>Slijtageweerstand</b>	< 28 mg (ASTM D4060 1 kg 1000 cycles CS10)
<b>Verwerkingstijd</b>	2 uur bij 20 ± 2°C na mengen, korter bij hogere temp.	<b>Shore hardheid</b>	> 98 Shore
<b>Aantal lagen</b>	Binnen: 1 tot 2 lagen gerold of gespateld; 2° laag binnen 12u aanbrengen. Buiten: 1 laag gerold of gespateld; indien 2° laag, binnen 2 - 3u aanbrengen	<b>Elasticiteit</b>	3 ± 1%
<b>Verbruik</b>	± 0,1 kg/m <sup>2</sup> /laag gerold; ± 0,2 kg/m <sup>2</sup> /laag gespateld	<b>Temperatuur</b>	Omgeving- en ondergrond-temperatuur tussen 15 en 25°C; vermijd direct zonlicht. Luchtvochtigheid < 65%
<b>Droogtijd</b>	Handdroog: 5 - 8 uur, afhankelijk van laagdikte en omstandigheden	<b>Houdbaarheid</b>	6 maanden: droog, in gesloten verpakking, min. 10°C
		<b>Gereedschap</b>	Viltrol 5 mm of inox mes
		<b>Reiniging</b>	Water

### VOORZORGSMATREGELEN

StucResinPU mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. VOS gehalte: max. 10 g/L.

### OPMERKING

*Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.*

E: [info@stoopen-meeus.com](mailto:info@stoopen-meeus.com)  
T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 16/02/2019

Stoopen & Meeûs nv  
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium  
VAT: BE 0450 824 623

[www.stoopen-meeus.com](http://www.stoopen-meeus.com)