



Anc. Ets.

STOOPEN & meeûs

SINCE
1894

TECHNISCHES DATENBLATT: STUC GRANITO – 16KG

BESCHREIBUNG:

Stuc Granito ist ein hochwertiger, dekorativer, langlebiger und umweltfreundlicher Putz, der auf Fußböden, Wänden und Arbeitsplatten (Küche, Badezimmer) verwendet werden kann.

Stuc Granito kann problemlos sehr dünn und gleichmäßig in Schichten von +0,4 mm infolge der maximalen perfekten Korngröße angebracht werden. Dieses Korn sorgt auch für eine bessere Kratzbeständigkeit.

Das Erscheinungsbild kann variieren von Matt, gleichmäßig bis zu einer nuancierten, rauen Optik. Stuc Granito kann auf fast jedem stabilen Untergrund verwendet werden, der in einwandfreiem Zustand verkehrt, z. B. Putz, Farbe, Estrich, Beton, Fliesen...

Stuc Granito eignet sich besonders für die Renovierungen von Badezimmern und alten Fliesenböden.

Stuc Granito muss mit StucVernisPU, StucHardWaxOil oder StucSoap auf allen Fußböden und in nassen Räumen finiert werden. Es ist immer zu empfehlen, langfristigen Kontakt mit der Feuchtigkeit zu vermeiden, um das Risiko auf Kalkschleier zu vermeiden (z. B. müssen Duschen vollständig leer laufen). So lange der Stuck nicht geschützt ist, jeden Kontakt mit Feuchtigkeit vermeiden.

VERPACKUNG:

Dieser Putz wird in Verpackungen von 16 kg Trockenpulver geliefert.

Die Pigmente können separat verkauft werden, damit der gewünschte Farbton und die Intensität durch Hinzufügen von Pigmenten hergestellt werden kann.

Diese Pigmente werden in Verpackungen von 400 g angeboten (1 Verpackung pro 16 kg Pulver = 2,5 % Pigmentierung) und es können 2 bis 3 Verpackungen an das 16 kg-Basisprodukt hinzugefügt werden, um „tiefe, intensive“ Farben zu erhalten.

Es ist uneingeschränkt möglich, die diversen Pigmente untereinander zu mischen.

TECHNISCHE MERKMALE:

Lieferungsform	: weißes Pulver
pH	: 12 à 13
Anrührwasser	: +- 0,3 Liter / kg, abhängig von der Technik, bei Bedarf mehr Wasser hinzufügen
Anzahl Schichten	: 2-3 Schichten, abhängig von Untergrund und gewünschtem Erscheinungsbild
Verbrauch	: glatter Untergrund - 1. Schicht anbringen, nass in nass finieren: < 1 mm Schichtstärke : +- 1 kg/m ² Verbrauch glatter Untergrund 1° Schicht rau anbringen und mit 2. Schicht auffüllen: < 1 mm Schichtstärke : +- 2 kg/m ² Verbrauch Fliesen: 1. Schicht rau anbringen + ev. 2° Schicht rau anbringen + 3° Schicht nass in nass finieren: < 1,5 mm Schichtstärke : +- 3 kg/m ² Verbrauch Verbrauch hängt stark von Untergrund und Schichtstärke ab
Haftung	: sehr gute Haftung auf StucPrimer und anderen stabilen, nicht saugenden Untergründen
Trockenzeit	: 2-5 Stunden : abhängig von den Umständen, nass in nass: ½ - 1 Stunde Zwischenzeit
Aushärtezeit	: vollständig ausgehärtet nach 1 Woche, begehbar 24 Stunden nach vollständigem Trocknen
Temperatur	: Umgebungs- und Untergrundtemperatur zwischen 8 und 30 °C
Halbbarkeit	: min. 1 Jahr : trocken, in geschlossener Verpackung
Verarbeitungszeit	: 3-4 Stunden, eventuell zwischenzeitlich aufrühren
Werkzeug	: Inox-Messer
Reinigung Werkzeug	: Wasser

UNTERGRUND:

Alle mineralischen Untergründe, aber auch Fliesen, alte Farbschichten, MDF, Arbeitsplatten, sanitäre Vorrichtungen usw, falls der Untergrund ausreichend stabil ist. Es empfiehlt sich, StucPrimer für optimale Haftung und Verarbeitbarkeit anzubringen.

In nassen Räumen wie einer Dusche immer eine wasserabweisende Schicht unter dem Stuc-Typ anbringen (Typ Kerdi...).

ANRÜHREN:

Das Pulver ist in einem Kunststoff sack von 16 kg verpackt, die Pigmente sind pro 400 g verpackt.

Den Kunststoff sack aus dem Eimer nehmen, max. 5 Liter Anrührwasser in den Eimer gießen, das Pigment vollständig hinzufügen und kräftig mischen.

Anschließend das Pulver allmählich hinzufügen, das Pulver das Wasser 10 Minuten aufnehmen lassen und alles mischen. Der Stuck muss 3 bis 5 Minuten mechanisch gemischt werden, bis eine glatte, homogene Substanz entstanden ist. Eventuell abhängig von der Technik zusätzlich Wasser hinzufügen.

Wenn möglich, immer ausreichend Putz für das Anbringen der Finierschicht über die vollständige Oberfläche anrühren.

Bei Bedarf zwischenzeitlich aufrühren oder ein wenig Wasser hinzufügen und erneut mischen, aber auf Farbunterschiede durch Verdünnen oder zusätzliches Mischen achten.

FINIEREN :

Finieren mit StucSoap oder StucHardWaxOil reicht für Fußböden in Wohnzimmern, Schlafzimmern,...aus. Das Anbringen eines StucVernisPU bietet einen noch besseren Schutz gegen Flecken, Kratzer und Feuchtigkeit. Es empfiehlt sich, die Finierschicht erst zu testen, um den Einfluss auf die Farbe und das Erscheinungsbild gemeinsam mit der Anwendungstechnik auszuwerten.

VORSORGEMASSNAHMEN:

Putz im Freien oder einem ausreichen gelüfteten Raum mischen.

Putz ist ein stark alkalisches Produkt. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

GEFAHR: Verursacht schwere Augenreizungen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten vorsichtig mit Wasser abspülen. Kontaktlinsen ablegen, wenn möglich. Weiterhin spülen. Sofort einen Arzt konsultieren.

WARNUNG: Verursacht Hautreizungen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT Mit viel Wasser und Seife waschen. Einatmen von Staub vermeiden. NACH

EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und dafür sorgen, dass sie problemlos atmen kann.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Anmerkung :

Stooppen & Meeûs übernimmt die Verantwortung für die Qualität der Produkte, übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für die Verarbeitung dieser Produkte.

Anc. Ets. Stooppen & Meeûs
Van Praetstraat, 22
B-2660 Hoboken - Belgien
Tel. +32 3 825 00 55

Internetseite : www.stooppen-meeus.com
Email : dragon@stooppen-meeus.com
Datum der Überarbeitung : 26/11/2014

