



since 1894 by

**STOOPEN & meeûs**

## Technische Fiche Leemverf

### BESCHRIJVING

Weinig genuanceerde, matte verf, bijzonder geschikt voor allerlei decoratieve schildertechnieken en renovaties van oude gebouwen. Deze milieuvriendelijke minerale verf in poeder bevat geen bewaarmiddelen, heeft een hoge waterdampdoorlaatbaarheid, verwerkt snel en eenvoudig en is 100% reversibel. Indien u de Leemverf met minder water aanmaakt, kan u deze in een dunne laag als LeemStucco verwerken, waarbij de mogelijkheid bestaat om meerder lagen in verschillende kleuren in elkaar te laten versmelten, waarbij unieke decoratieve technieken mogelijk worden.

### VERPAKKING

De pigmenten worden apart verkocht in verpakkingen van 400 g (1 verpakking per 8 kg poeder = 5% pigmentatie); er kan 5% tot 30% toegevoegd worden voor een 'diepe, intense' kleur.

### ONDERGROND

Binnen op alle minerale ondergronden, maar ook oude verflagen, hout, MDF, metaal, etc. indien de ondergrond voldoende stabiel is. Indien de ondergrond een verschillende inzuiging heeft, moet de alkalibestendige UniWallPrimer geplaatst worden om kleurverschillen te voorkomen. Opgelet ! Nooit toepassen in vochtige ruimten of op vochtige muren.

### AANMAKEN

Meng eerst het pigment in 12 L water, stevig mengen. Het poeder geleidelijk toevoegen, en onmiddellijk mengen. De Leemverf dient 3 tot 5 minuten mechanisch gemengd worden tot een gladde homogene substantie. Maak steeds voldoende verf aan voor het schilderen van minstens één laag op de volledige muur. Indien nodig tussentijds oproeren of een beetje water toevoegen en opnieuw mengen, maar opletten voor kleurverschillen door verdunnen of extra mengen.

### AFWERKING

Leemverf en LeemStucco kunnen beschermd worden tegen vocht, vlekken en intensieve belasting door afwerking met UniWallVernis. Opgelet, elke afwerking heeft invloed op de kleur en dient met een rol aangebracht te worden.

### TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Leveringsvorm</b>	Wit poeder
<b>pH</b>	6,5
<b>Aanmaakwater</b>	Geborsteld 1,65 L/kg. Spatel 1,0 - 1,2 L/kg afhankelijk van de ondergrond, techniek en pigmentatie. <b>Opgelet: de volledige hoeveelheid van 8 kg kan niet in meegeleverde verpakking gemengd worden</b>
<b>Aantal lagen</b>	2-3 lagen naargelang de ondergrond
<b>Verbruik</b>	Geborsteld : 0,7 - 1,0 kg droog poeder/10 m <sup>2</sup> per laag. Stucco : 1 - 2 kg droog poeder/10m <sup>2</sup> per laag. Verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond en laagdikte
<b>Hechting</b>	Zeer goede hechting op diverse ondergronden

<b>Droogtijd</b>	1-3 uur: afhankelijk van de omstandigheden. Onmiddellijk na drogen overschilderbaar
<b>Uithardingstijd</b>	Volledig uitgehard na drogen, maar blijvend wateroplosbaar
<b>Temperatuur</b>	Omgeving- en ondergrond-temperatuur tussen 8 en 25°C
<b>Houdbaarheid</b>	Min. 1 jaar droog, in gesloten verpakking. Min. 1 week gemengd met water
<b>Verwerkingstijd</b>	De Leemverf kan iets indikken. Steeds opnieuw mengbaar en dagenlang verwerkbaar
<b>Gereedschap</b>	Blokborstel, vilten rol 5mm, inox of plastic mes, airless
<b>Reiniging</b>	Water

### VOORZORGSMATREGELEN

Leemverf mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte. Inademing van stof vermijden. Het product is bijna pH neutraal en zeer zacht voor de handen. Buiten het bereik van kinderen houden

### OPMERKING

*Stoop en Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.*

E: [info@stoopen-meeus.com](mailto:info@stoopen-meeus.com)

T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 28/08/2018

Stoop en Meeûs nv  
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium  
VAT: BE 0450 824 623

[www.stoopen-meeus.com](http://www.stoopen-meeus.com)