

BESCHRIJVING

Crustal is een hoogst veelzijdige decoratieve afwerking voor muren. Met Crustal wordt zowel een vrij egale krijtmatte pleister gecreëerd als een ruwe, natuurlijke look. Voor meer diepte worden met CrustalAccent meer of minder subtiele kleurnuances aangebracht. De trage droogtijd laat toe om in alle rust te werken aan een authentieke wanddecoratie, die bovendien stootvast is. Crustal biedt zo een perfecte oplossing om elke stijl te combineren met ruwe organische elementen. Enkel voor gebruik binnenshuis en niet in de natte ruimtes.

ONDERGROND

De ondergrond moet stevig, stabiel, droog en schoon zijn, vrij van scheidende lagen (zoals stof, vet, losse deeltjes, enz.). Steeds Stoop en Meeûs StucPrimer aanbrengen voor optimale hechting en verwerking.

AANMAKEN

Crustal, verpakt per 4 of 16 kg, wordt met Stoop en Meeûs-poederpigment ingekleurd (2,5%, 5%, 7,5 % pigment). Alle pigmenten zijn onderling vermengbaar. Het pigment mengen in de voorgeschreven hoeveelheid aanmaakwater en vervolgens het Crustalpoeder geleidelijk toevoegen. Gedurende 3-5 minuten mechanisch mengen tot een smeùige homogene substantie. Eventueel extra water toevoegen afhankelijk van de techniek. Indien nodig tussentijds oproeren of een beetje water toevoegen en opnieuw mengen. De hoeveelheid aanmaakwater en de laagdikte bepalen samen de verwerkingstijd op de muur.

Best 1 dag op voorhand aanmaken.

APPLICATIE

Primer: de ondergrond wordt voorbereid met 1 laag Stoop en Meeûs Stucprimer (droogtijd ± 1 uur, afhankelijk van de absorptie van de ondergrond).

Crustal aanbrengen: Venetiaanse pleisterspaan. Breng Crustal aan op de muur. Voor de meeste structuren is 1 laag voldoende (de handleiding raadplegen voor meer informatie over de verschillende technieken). Na het aanbrengen van Crustal, met de Crustalborstel, Crustal structuurrol ... de gewenste textuur creëren.

Nabewerking: CrustalAccent is een extra bewerking met in water verdund pigment, dat nadien wordt gefixeerd met CrustalFix. Eerst de handleiding raadplegen voor meer informatie over de nabewerking.

Crustal kan tegen vocht en vlekken beschermd worden met Stoop en Meeûs Uniwall 1KPUMATT vernis. (dun aanbrengen). **Opgelet**, elke bescherming heeft min of meer invloed op de uiteindelijke kleur

TECHNISCHE KENMERKEN

Leveringsvorm	Wit poeder.
pH	12 à 13
Aanmaakwater	± 0,25 liter/kg, afhankelijk van de techniek, indien nodig water toevoegen.
Hechting	Zeer goede hechting op Stoop en Meeûs StucPrimer.
Aantal lagen	1-2 lagen naargelang ondergrond en het gewenste uitzicht. Voor de meeste structuren: texturen is 1 laag voldoende
Verbruik Crustal	± 1,5 kg/m ² per laag, totaal verbruik, afhankelijk van de techniek.
Verwerkingstijd / potlife	Na aanmaken kan het product iets indikken, steeds opnieuw mengbaar en wekenlang verwerkbaar.
Droogtijd	2 - 4 uur.
Uithardingstijd	Volledig uitgehard na 1 week.



STOOPEN
& meeûs

Crustal®

Technische Fiche

Temperatuur	Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 8 en 25 °C.
Aanbevolen gereedschap	Venetiaanse pleisterspaan, Crustalborstel, Crustal structuurrol, ...
Reiniging gereedschap	Water.
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar: droog, in gesloten verpakking.

OMREKENINGSTABELLEN

PIGMENT

	1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
2,5 %	25 g	50 g	100 g	150 g	200 g	400 g
5 %	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	800 g
7,5 %	75 g	150 g	300 g	450 g	600 g	1200 g

WATER

1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
0,25 l	0,5 l	1 l	1,5 l	2 l	4 l

Minimale aanbevolen hoeveelheid

VOORZORGSMAATREGELEN

Crustal mengen in de openlucht of een goed geventileerde ruimte. Crustal is een sterk alkalisch product. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/... wassen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

UFI: CXC1-60NJ-F00T-KW6R



Gevaar

OPMERKING

Stoop en Meeûs neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van deze producten. De klant is zelf aansprakelijk voor het gebruik of de verwerking van de goederen. De in deze technische fiche verstrekte informatie geldt als algemene productbeschrijving. Raadpleeg steeds, voor gebruik en verwerking, de laatste versie van de handleiding, de technische fiche en het veiligheidsinformatieblad

Stoop en Meeûs N.V.
Van Praetstraat 22
2660 Hoboken
België
Btw: BE0450 824 623
www.stoop en-meeus.com
info@stoop en-meeus



since 1894 by
**STOOPEN
& meeûs**

CrustalFix

Technische Fiche

BESCHRIJVING

CrustalFix wordt gebruikt voor het fixeren van de pigmenten gebruikt bij CrustalAccent.

APPLICATIE

CrustalAccent is een extra bewerking met in water verdund pigment, dat nadien wordt gefixeerd met CrustalFix.

Na het drogen van Crustal, het oppervlak bevochtigen met water waaraan 0,5% CrustalDispers is toegevoegd om de inzuiging te verminderen.

Nadien aan het water met CrustalDispers, 1 tot 5% pigment toevoegen, inrollen, borstelen of sponzen tot de gewenste nuances ontstaan.

Na uitdrogen wordt 1 egale laag CrustalFix met de rol aangebracht, wat het uitzicht niet meer zal veranderen.

CrustalFix; niet te overvloedig aanbrengen, om eventuele droogresten in dieperliggende delen te vermijden.

CrustalFix zal de pigmenten fixeren, maar biedt geen bescherming tegen vlekken of vocht.

TECHNISCHE KENMERKEN

Leveringsvorm	Acrylaatdispersie.
Aantal lagen	Meestal volstaat 1 dunne, egale laag.
Verbruik Crustalfix	15 tot 20 m ² /l, afhankelijk van de techniek.
Droogtijd	1 uur.
Temperatuur	Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 8-25 °C.
Aanbevolen gereedschap	Verfrol
Reiniging gereedschap	Water.
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar: in gesloten verpakking. Schudden voor gebruik.

VOORZORGSMAATREGELEN

CrustalFix gebruiken in een goed geventileerde ruimte. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

OPMERKING

Stoop en Meeûs neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van deze producten. De klant is zelf aansprakelijk voor het gebruik of de verwerking van de goederen. De in deze technische fiche verstrekte informatie geldt als algemene productbeschrijving. Raadpleeg steeds, voor gebruik en verwerking, de laatste versie van de handleiding, de technische fiche en het veiligheidsinformatieblad

Stoop en Meeûs N.V. Van Praetstraat 22. 2660 Hoboken - Belgium
www.stoop-en-meeus.com info@stoop-en-meeus.com

VAT : BE0450 824 623

BESCHRIJVING

Voor het aanbrengen van CrustalAccent

APPLICATIE

Na het drogen van de Crustal, het oppervlak bevochtigen met water waaraan 0,5 % CrustalDispers is toegevoegd om de inzuiging te verminderen.

Nadien aan het water met CrustalDispers, 1 tot 5 % pigment toevoegen, inrollen, borstelen of sponzen tot de gewenste nuances ontstaan.

Na uitdrogen wordt 1 egale laag CrustalFix met de rol aangebracht, wat het uitzicht niet meer zal veranderen

VOORZORGSMAATREGELEN

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de huid grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

UFI: SF92-VoUY-XOOg-1DTS



Gevaar

OPMERKING

Stoopen & Meeûs neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van deze producten. De klant is zelf aansprakelijk voor het gebruik of de verwerking van de producten. De verstrekte informatie geldt als algemene productbeschrijving. Raadpleeg steeds, voor gebruik en verwerking van onze producten, de laatste versie van de handleiding (indien van toepassing), de technische fiche en het veiligheidsinformatieblad. Deze zijn beschikbaar via onze website of via de QR-code op het etiket van de productverpakking. Stoopen & Meeûs raadt aan om de Stoopen & Meeûs-opleidingen te volgen om het risico op plaatsingsfouten te beperken.

Stoopen & Meeûs N.V. Van Praetstraat 22. 2660 Hoboken - Belgium
www.stoopen-meeus.com info@stoopen-meeus.com

VAT : BE0450 824 623

BESCHRIJVING

1-component, solventvrije, dispersieprimer, bevat kwartszand. Gebruiksklaar, sneldrogend.
Ruw oppervlak na droging. Neemt de zuigkracht van de ondergrond weg.
Beschermt vocht-gevoelige ondergronden tegen vocht. Watervast.

Voor binnen en buitengebruik op wanden, tegels en vloeren. Als voorbereiding van absorberende en niet absorberende ondergronden, ook voor oude ondergronden bij renovatie.

ONDERGROND

De ondergrond moet droog, (max.3% restvocht), niet bevroren, stevig, stabiel, vormvast zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, oplosmiddelen en losse onderdelen.

Niet op anhydriet of kunststof gebruiken.

TECHNISCHE KENMERKEN

Dichtheid	Ca. 1,48 g/cm ³
Verbruik Stucprimer	± 150 g/m ² , afhankelijk van de grofheid en zuigkracht van de ondergrond
Verdunning	Mag 10% verdund worden met water om makkelijker gelijkmatig aan te brengen
Droogtijd	60 min. Onder normale omstandigheden Kleur na het drogen: oranje.
Temperatuur en luchtvochtigheid	Temperatuur ondergrond: > 5 °C. Omgevingstemperatuur >5°C - 25 °C
Aanbevolen gereedschap	Borstel, roller
Reiniging gereedschap	Water
Houdbaarheid	Koel en vorstvrij bewaren gedurende 24 maanden. Ongeopend in de originele verpakking.

VOORZORGSMaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.

OPMERKING

Stoopen & Meeûs neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van deze producten. De klant is zelf aansprakelijk voor het gebruik of de verwerking van de goederen. De in deze technische fiche verstrekte informatie geldt als algemene productbeschrijving. Raadpleeg steeds, voor gebruik en verwerking, de laatste versie van de handleiding, de technische fiche en het veiligheidsinformatieblad

Stoopen & Meeûs N.V.
Van Praetstraat 22
2660 Hoboken
België
Btw: BE0450 824 623
www.stoopen-meeus.com
info@stoopen-meeus