



since 1894 by

**STOOPEN & meeûs**

## Fiche Technique Roestique

### DESCRIPTION

Roestique est une technique de rouille décorative à base de poudre ferreuse, pour la finition de parois et d'objets décoratifs, ne convient pas aux sols et aux plan de travail. Après l'application d'une couche de Roestique, la rouille est activée à l'aide d'un activateur séchant lentement. Cet activateur ne doit être appliqué qu'une seule fois. Après 24 h, Roestique résiste entièrement aux balayages et ne nécessite aucune autre finition.

### EMBALLAGES

Roestique est proposé dans un seau de 3 kg, correspondant à 3 - 3,5 m<sup>2</sup>.

### SURFACE

Support solide et stable, exempt de couches non adhérentes. Il faut d'abord doter la base d'une couche de StucPrimer. Ceci isole la base, garantit une meilleure adhésion et réduit le risque d'affaissement de la pâte après l'activation.

### APPLICATION

Roestique est prêt à l'emploi. Une éventuelle couche supérieure oxydée dans le seau peut être touillée et intégrée. Ces parties plus brutes peuvent augmenter l'authenticité de la technique de rouille grâce à la création d'irrégularités. Le support est d'abord préparée à l'aide d'une couche de StucPrimer (temps de séchage ± 1 h), ensuite il faut mélanger l'activateur. Roestique est appliqué avec une spatule fine en plastique (0,8 - 1 kg/m<sup>2</sup>), des couches plus épaisses augmentent le risque de glissement lors de l'activation, des couches trop fines sèchent trop vite. Immédiatement après l'application de Roestique (dans les 10 min.) la surface humide est activée par l'activateur. L'activateur est appliqué de manière entrecroisée à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur adapté. Plus la couche appliquée est épaisse, plus il y a de chances que certaines parties présentent après coup un peu de brillance. Après l'apparition de la couleur rouille, éventuellement lissé légèrement, si nécessaire ajouté encore un peu d'activateur. La combinaison d'épaisseurs de couches de la pâte et de l'activateur détermine aussi le résultat. A partir d'une certaine épaisseur, la pâte peut s'affaisser un peu sur les bases verticales après l'activation, donnant du relief et augmentant l'authenticité. Sur les parties horizontales et dans le cadre d'une fine couche d'activateur, il faut veiller à ce que le brossage de l'activateur ne cause pas un effet de brossage. Après l'activation, la couleur verte-grise devient de suite marron et lors du séchage (2-5 h) la couleur rouille finale jaune-orange-marron apparaît. Après 24 h de séchage, Roestique a complètement durci et résiste aux balayages. La couleur peut éventuellement encore changer dans un environnement humide. La surface peut éventuellement encore être légèrement polie à l'aide d'eau et d'une éponge abrasive. Cela assombriera un peu la couleur et peut réduire d'éventuelles taches brillantes (il est conseillé de tester cela auparavant).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Mode de fourniture</b>	Pâte grise (la couche supérieure de la pâte se durcira un peu à cause de l'oxydation et présentera une couleur noire/brune)	<b>Conservation</b>	En emballage fermé, date de péremption min.: voir couvercle
<b>Consommation</b>	0,8 - 1 kg/m <sup>2</sup> , à appliquer en 1 couche	<b>Nettoyage</b>	À l'eau
<b>Poids spécifique</b>	1,15 kg / litre	<b>Activateur</b>	Diluez la poudre fournie (10 g) dans 400 ml d'eau, mélangez ensuite constamment et rajoutez 25 ml d'acide chlorhydrique. Il faut bien mélanger l'activateur, après 15 min. c'est prêt à l'emploi.

### PRÉCAUTION ACTIVATEUR

L'activateur est un produit acide. Il faut porter des gants protecteurs/des vêtements de protection/lunettes de sécurité/une protection faciale. DANGER: Provoque de sérieuses lésions oculaires EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer doucement avec de l'eau pendant un certain nombre de minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin. AVERTISSEMENT: Provoque une irritation cutanée. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec beaucoup d'eau et de savon. Tenir hors de portée des enfants.

### REMARQUE

Stoopen & Meeûs assume la responsabilité de la qualité de ses produits, mais aucune responsabilité en rapport avec leur application. Avant utilisation, toujours consulter la fiche technique sur le site web.

E: [info@stoopen-meeus.com](mailto:info@stoopen-meeus.com)

T: +32 (0)3 825 00 55

Stoopen & Meeûs nv  
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium  
VAT: BE 0450 824 623

Rev. : 12/08/2018

[www.stoopen-meeus.com](http://www.stoopen-meeus.com)